

دراسة تأثير تكرار مرات الغسيل والثبات للضوء الصناعي علي زخارف التطريز المضافة بالثبيبت الحراري لبعض الاقمشة المختلفة

أ.د/رشدي علي عيد

استاذ الملابس والنسيج ووكيل الكلية
للدراستات العليا والبحوث سابقا كلية
الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

د/رانيا حسنى هيكل

مدرس - قسم الملابس والنسيج
كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

Abstract الملخص

نتيجة للتطور التكنولوجي وظهور بعض الطرق الحديثة في التطريز باستخدام " زخارف التطريز المضافة بالثبيبت الحراري- الاسترس" فكان لابد من مواكبة العصر ومحاولة اللحاق به فجاءت اهداف البحث في تحديد انواع الاسترس التي تضاف بالثبيبت الحراري وتطبيق زخارف التطريز المضافة بالثبيبت الحراري علي عدد مختلف من الاقمشة النسجية وتحديد مدي تحمل زخارف التطريز المضافة بالثبيبت الحراري لتكرار عمليات الغسيل علي بعض انواع الاقمشة ودراسة زخارف التطريز المضافة بالثبيبت الحراري للثبات للضوء الصناعي

وتوصل البحث الي ان اكثر خامات الاسترس تحملا لتكرار مرات الغسيل هي "قروش البيلك" و"الورق" بحدوث تغيير طفيف في المقياس الرمادي ثم ياتي "الساتان" بحدوث تغيير طفيف في اللون ثم ياتي "الاسترس" بحدوث تغيير واضح وغير مقبول في اللون

كما توصل البحث الي ان خامتي "قروش البيلك" و"الورق" عند تعرضهم للضوء الصناعي فقد حدث تغيير بمعدل جيد جدا ثم ياتي "الساتان" بمعدل مقبول ثم ياتي "الاسترس" بمعدل متوسط وضعيف

Abstract

As a result of technological development and the emergence of some modern methods of embroidery using the “embroidery decorations by thermal fixation—strass” so we had to be keep up with the times, trying to catch up with it in this study. The objectives of this study include determining the types of strass being added by thermal fixation and applying embroidery decorations added by thermal fixation to a different number of fabrics to determine how far embroidery decorations added by thermal fixation can stand repeated washing on certain types of fabrics and studying the fastness of the embroidery decorations added by thermal fixation to artificial light.

The research found that most strass types which can stand frequent washing is “krosh bairk” and “paper” with a slight change in the grey scale then comes “satin” with a slight change in color and then comes "strass" with a clear and an unacceptable change in color.

The research concluded that “krosh bairk” and “paper” when exposed to artificial light change with a very good rate and then “satin” at an acceptable rate then “strass” at an average and weak rate.

مقدمة Introduction

يعد فن التطريز واحدا من اقدم وارقى الفنون واكثرها جمالا وقد عرفه الانسان منذ بداية العصر الفرعوني وارتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الملابس والمفروشات لاثرأاء القطع المطرزة بهدف اضافة قيمة جمالية ونفعية واقتصادية (صفية ساروخ، ٢٠١١م) حيث هناك وسائل كثيرة لأشغال الابرأة يمكن ان تستخدم في زخرفة الملابس والمفروشات، وكلها وسائل يتم تنفيذها يدويا باستخدام او بدون استخدام الابرأة المختلفة الاشكال (سوزان مبروك، ٢٠١١م) وفي التطريز بالاخض يكون اللون هو الابرأة الحيوية لكثير من الناس ولكن اذا كان لديك الحس الفني سوف تجد انك تستخدم الالوان وبشكل جيد وبالاخض في التطريز (Gail Lawther, 1993)

كما اسفرت الانطلاقة السريعة التي حققها التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الحاسبات الابرأة الذي يشهده هذا القرن عن تغيير جذري في شتي المجالات حتي اصبح الحاسب الابرأة اهم الابرأة الحديثة المتطورة لاثرأاء الابرأة العلمية والعملية والفنية لما له من فعاليات فائقة الدقة ومن المجالات التي غزاها الحاسب الابرأة مجال التطريز الابرأة وقد ظهرت النظم والبرامج التي طورت من مجال التطريز الابرأة وقسمت البرمجيات بشكل تخصصي وتقوم هذه البرامج باعداد التصميمات (الرسوم الجرافيكية) باستخدام العناصر والوحدات الزخرفية المختلفة وتحويلها لرسوم يمكن تطريزها (سهام زكي، ٢٠٠٨م) ولقد قامت برامج الحاسب الابرأة بتطوير انواع جديدة من التطريز لم تكن موجودة من قبل ويمكن تنفيذ التطريز الان علي معظم اسطح الابرأة اذا كان بالامكان جعل القماش ثابتا بوضع بطانة خلفية للقماش اثناء تطريز الصورة عليه (Gail Bough, 2011) بالاضافة الي التغيرات التي تحدث نتيجة الموضة او ظهور مواد جديدة للتطريز (Sheila Paine, 1995)

مشكلة البحث Research Problem

نتيجة للتطور التكنولوجي ورغبة المستهلك الدائمة في التميز والسعي وراء كل جديد وظهور ماكينات زخارف التطريز المضافة بالتثبيت الحراري "ماكينات الاسترس" وانتشارها في جميع المنتجات واقبال المستهلكين علي شراء هذه المنتجات ظهرت مشكلة البحث في التساؤلات الابرأة:

- ١- ماهي ماكينأة الاسترس وطريقة تثبيته علي القماش؟
- ٢- ماهي انواع الاسترس وخاماته؟
- ٣- هل يستطيع الاسترس تحمل تكرار عمليات الغسيل؟
- ٤- ماهي انسب الخامات النسجية للصلق الاسترس عليها وتحمله لعمليات الغسيل؟
- ٥- هل يستطيع الاسترس اظهار ثبات للضوء الصناعي؟

اهداف البحث Research Objectives

تكمن اهداف البحث في الاتي:

- ١- تحديد انواع الاسترس التي تضاف بالنتثبيت الحرارى .
- ٢- تطبيق زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى علي عدد مختلف من الاقمشة النسجية
- ٣- تحديد مدي تحمل زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى لتكرار عمليات الغسيل علي بعض انواع الاقمشة
- ٤- دراسة زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى ومدي ثباتها للضوء الصناعي

اهمية البحث Research Importance

تكمن اهمية البحث في الاتي:

١. الارتقاء بالصناعة المحلية لتجنب العيوب في زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى "الاسترس" والتي قد تظهر في المنتج النهائي
٢. التعرف علي ماكينات زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى
٣. التعرف علي زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى ومجالات استخدامه وطريقة تثبيته
٤. خدمة الصناعة المحلية لتحديد نقاط القوة والضعف في "الاسترس" وتحديد انساب الخامات للاستخدام

حدود البحث Research Limits

وتتمثل في الاتي:

- ١- الحدود الموضوعية: اختيار خامات زخارف التطريز المضافة بالنتثبيت الحرارى محلية الصنع وتحديد ٤ انواع منها وهي (قروش البيك) وهي قروش معدنية صغيرة - (استرس) وهي حبيبات من الخرز البلاستيكي الملون - (الورق) نوع من انواع البلاستيك ذو اللمعة العالية الذي يشبه الورق - (الستان) هو قماش من الستان الملون
- ٢- تثبيتها علي ٦ انواع من الخامات النسجية وهي : ليكرا بولي استر - ليكرا قطن - تل - جينز بولي استر - جينز قطن - حرير بواقع اجمالي ١٢٠ عينة
- ٣- تكرار عمليات الغسيل بواقع ٥ ، ١٠ ، ١٥ غسلة لعدد ٧٢ عينة مع حفظ ٢٤ عينة اساسية
- ٤- التعرض للضوء الصناعي لعدد ٢٤ عينة لمدة (١٠) ساعات

الحدود الزمانية: التطبيق ٢٠١٤م

الحدود المكانية: اجري البحث في محافظة المنوفية وتمت الاختبارات بالمركز القومي للبحوث

ادوات البحث Research Tools

- اختبار التغيير اللون او الثبات للغسيل
- اختبار الثبات للضوء الصناعي باستخدام جهاز Suntest XLS+, Atlas, USA

فروض البحث Research Supposition

١. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عدد الغسلات " ٥ ، ١٠ ، ١٥ " للأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الغسيل
٢. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء

منهج البحث Research Methodology:

اتبع البحث المنهج التجريبي

مصطلحات البحث

الغسيل Washing : ذكر في المعجم الوجيز ان (غسل) الشئ- غسلا : نظفه بالماء، (الغسيل): المغسول

الاضاءة Lighting : تختلف انواع الاضاءة التي ترتدي فيها الملابس فمنها اضاءة طبيعية ومنها اضاءة صناعية في ضوء الشمس المباشر كما في ملابس البحر والملابس الرياضية او في ضوء النهار العادي كملابس العمل والملابس التي ترتدي في أنشطة الحياة العامة اما الملابس التي ترتدي في اضاءة صناعية فمنها ما يتعرض لاضاءة تتميز بالاصفرار او اللون اخري ومنها اضاءة مبهرة او اضاءة فسفورية وكل نوع من انواع الاضاءة له تأثير مختلف علي الالوان ودرجاتها (عبد العزيز جودة، ٢٠٠٤م)

التطريز Embroidery: عرفته (سوزان مبروك ٢٠١١م) بأنه " فن من فنون اشغال الابره يستعمل بهدف زخرفة الاقمشة او الجلود، او اي خامات اخري، لإثراء القيمة الجمالية والفنية لها باستخدام خيوط التطريز او اي خامات اخري"

الدراسات السابقة

اولا دراسات متعلقة بتكرار مرات الغسيل دراسة (نسرین نصر الدين، ٢٠١٢م) توصلت الي ان الغسيل اليدوي بالنقع هو اقل طرق الغسيل تأثيرا علي خواص الصلابة بينما الغسيل بالغسالة العادية هو الاكثر تأثيرا اما دراسة (لمياء ابراهيم، ٢٠١٠م) توصلت الي ان تكرار الغسيل له تأثير علي خيط التطريز وعلي غرز التطريز المستخدمه. اما دراسة (محمد الجمل، ٢٠٠٨م) توصلت الي تاثر خاصية قوة الشد بزيادة عدد مرات الغسيل بجميع عينات التجارب وبزيادة عدد مرات الغسيل تزداد الاستطالة وجاءت دراسة (وسام اسامة، ٢٠٠٨م) توصلت الي انه كان هناك تأثير معنوي علي خواص القماش المختبر عند زيادة عدد دورات الغسيل وتركيز المنظف اما دراسة (صفاء محمد، ٢٠٠٥م) أظهرت نتائج الدراسة تاثر الخصائص الطبيعية متمثلة في وزن المتر المربع، والسُمك، وكثافة الغرز، وطول الغرزة. وخصائص ميكانيكية وهي المقاومة للإنفجار، والمقاومة للتآكل بالإحتكاك وأن تكرار عملية الغسيل تؤثر على خواص الأقمشة. ودراسة (لمياء ابراهيم، ٢٠٠٤م) توصلت الي تأثير عدد دورات الغسيل ومزيل البقع على عمق اللون للأقمشة المصبوغة وقوة الشد في اتجاه اللحمة والاستطالة في اتجاه السداء وزاوية الانفراج في اتجاه السداء ومقاومة التجعد في اتجاه اللحمة والنعومة للأقمشة ونجد دراسة (نجدة ابراهيم، ٢٠٠٤م) توصلت الي تأثير استخدام مواد التطرية والإنزيمات قبل وبعد الغسيل على وزن المتر المربع وعدد الأعمدة / سم وعدد الصفوف / سم ومقاومة الانفجار/ وثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة والصفوف والملمس ودرجة البياض لأقمشة التريكو موضع الدراسة اما دراسة (ولاء دياب، ٢٠٠٣م) توصلت الي ان يؤدي تكرار عمليات العناية بالأقمشة القطنية كالغسل والتجفيف والكي الي زيادة في سمك ووزن المتر المربع وقوة الشد والاستطالة وانخفاض في نفاذية الهواء والصلابة وزيادة الانكماش ولا يؤثر تكرار عمليات العناية علي الانسدالية والرجوعية

ثانيا دراسات تتعلق بالتعرض للضوء جاءت دراسة (دعاء محمد، ٢٠١٣م) فكانت من اجراءات الدراسة - إجراء مجموعة من الاختبارات على المنتجات المنفذة تشمل (الاحتكاك - ثبات اللون للغسيل ثبات اللون للضوء اما دراسة (سمية مصطفى، ٢٠٠٣م) توصلت الي ثبات نصف العينات المختبرة ترواح تقديره من الجيد جدا والممتاز بينما ترواح ثبات النصف الاخر بين الجيد والمتوسط وقد انخفض معامل البياض للعيينة ذات البياض الناصع بنسبة عالية عن العينة ذات البياض السمعي بينما ازداد معامل الاصفرار لكلاهما طبقا لانخفاض في معامل البياض

ثالثا دراسات خاصة بالتطريز جاءت دراسة (جمال بدر، ٢٠١٤م) توصلت الي صلاحية اقمشة السهرة (التل الاسترتش "تل الليكرا" و "التل بولي استر") للتطريز الالي من الناحية الجمالية والوظيفية واثبتت تلك الخامات درجات اعلي مع التطريز بالكريستال "الاسترس" ثم التطريز بالترتر الكثافات القليلة وبخصوص دراسة (هبه عبد الله، ٢٠١١م) توصلت الي استمرار إستخدام التطريز اليدوي كتراث فني حتى العصر الحديث. أن جميع فنون الحضارات العريقة إهتمت بالتطريز اليدوي وعملت على تطويره وتحسين صناعته. إمكانية تطور غرز التطريز اليدوي وتحويلها إلى التطريز المجسم كتقنية فنية تشكيلية داخل المشغولات الفنية. اما دراسة (لمياء حسن، ٢٠٠٩م) فأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى مظهرية التطريز الآلي على أقمشة الساتان بوزنه الخفيف لصالح كثافة الغرز المنخفضة وخيط التطريز البولي استر وسمك التقوية المتوسط، بينما جاءت المعنوية في حالة القماش متوسط الوزن لصالح كثافة الغرز المرتفعة وخيط البولي استر وسمك التقوية المتوسط، كما توصلت النتائج إلى أن أفضل تقنيات للتطريز الآلي التي حققت أعلى مظهرية لقماش الساتان الخفيف كانت على العينة ذات الكثافة المنخفضة مع خيط البولي استر وباستخدام التقوية المتوسطة، وأقل مظهرية باستخدام الكثافة المرتفعة مع الخيط المعدني وسمك التقوية الخفيف. أما بالنسبة للساتان متوسط الوزن فكانت العينات ذات الكثافة المرتفعة باستخدام خيط البولي استر مع التقوية متوسطة السمك هي الأعلى في مستوى التقييم، في حين كان المستوى الأقل مع العينات ذات الكثافة المنخفضة والخيط المعدني والتقوية خفيفة السمك. وجاءت دراسة (اسماء محمود، ٢٠٠٨م) توصلت الي ان الخيوط الحريرية المخلوطة افضل من خيوط السيرما في التطريز على خامة الجلد الصناعي كما انه يمكن استخدام كثافات مختلفة من غرز التطريز الآلي على الجلد الصناعي

ومن خلال الدراسات السابقة يتضح ان هناك دراسات تناولت تأثير تكرار عمليات الغسيل وتأثير التعرض للضوء الصناعي علي الاقمشة وهناك دراسات تناولت التطريز من عدة جوانب ولكن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت زخارف التطريز المضافة بالتثبيث الحراري "الاسترس" باعتباره ظاهرة حديثة تستحق الدراسة والبحث

الاطار النظري

اثر الضوء علي الملابس

يتوقف اثر الضوء علي الملابس عن طريق التحكم في كمية تفاعله مع الاسطح التي يرتبط بها ويتحكم في هذا الامر عاملين هما : الاضاءة والزي (عبد العزيز جودة، ٢٠٠٤م)

الاضاءة: تؤثر علي الملابس من حيث نوعها وشدتها وانتشارها وبعد موقع مصدر الضوء عن الزي ولون الاضاءة ومستوي الاضاءة واتجاه المصدر وبالتالي زاوية سقوط الضوء علي الزي

الزي: اي السطح الساقط عليه الضوء من حيث شكل الزي اي الشكل الضلي وتفصيله وانواع الخامات المستخدمة ودرجة تاثرها بالضوء من حيث الشفافية والاعتام واللمعان والمط والنفاذية والانعكاس وكذلك ملابس الخامات ودرجات اللون(عبد العزيز جودة، ٢٠٠٤م)

الغسيل: من المعروف ان عمليات غسل المنسوجات وتكرار الغسيل تعتبر من العمليات التكنولوجية المعقدة والتي تعتمد علي الخصائص الطبيعية والكيميائية للخامة من حيث نوعها ولونها بالاضافة الي نوع وكمية الماء والمنظف المستخدم واختلاف درجة الحرارة وزمن الغسيل والغسيل نفسه سواء يدوي او آلي وتعرض الخامات للشد والارتخاء كذلك الاحتكاك اثناء عملية تكرار الغسيل وكل هذه العوامل تؤثر علي العمر الاستهلاكي والمظهر العام للخامة ولذا فانه يجب ان نراعي الظروف المناسبة لغسيل الخامات المختلفة وطرق الغسيل هي : التنظيف الجاف الآلي- الغسيل اليدوي - الغسيل بالغسالات الكهربائية (لمياء ابراهيم، ٢٠١٠م)

الغسيل الاتوماتيكي: ويطلق عليها الغسالة الاتوماتيك وفيها الحركة دورانية ترددية حول المحور الافقي وهي الحركة التي تحمل الماء علي الاضطراب وتحريك الملابس فيها ولها باب من الامام وتتم عملية الغسيل والشطف والعصر في هذه الماكينة ذاتيا وفي حوض واحد(لمياء ابراهيم، ٢٠٠٤م)

التطريز بالفصوص

تتنوع اشكال الفصوص فمنها الدائري والبيضاوي والمستطيل والمربع والسداسي وتختلف احجامها والوانها فمنها الصغير والمتوسط والكبير وتوجد بالوان متعددة ويتم تثبيت الفصوص من خلال ثقبين علي طرفي الفص وهناك انواع حديثة من الفصوص يتم تثبيتها باستخدام المكواة حيث يتم تثبيت مادة صمغية لاصقة تتاثر بالحرارة بخلف الفص(سوزان مبروك، ٢٠١١م) (صفية ساروخ، ٢٠١١م)

ماكينات تركيب الماس واللؤلؤ والمجوهرات التقليدية "الاسترس":- (جماليات بدر، ٢٠١٤م)
وهي تعمل بواسطة الموجات فوق الصوتية او بالضغط الهوائي مع جهاز توجيه بالليزر "تثبيت الكريستال بالليزر" وتتكون من ذراع لالتقاط "الاسترس" من الطبق المثبت عن طريق ضغط الهواء والذي يمده جهاز مزود بالماكينة وباسفل طرييزة الماكينة جهاز مزود بشعاع ليزر وجهاز حراري للتثبيت الحراري



شكل (٢) يوضح ماكينة تثبيت الالماس او الكريستال او الاسترس <http://www.richrui.com>



شكل (٣) يوضح الاستخدامات المتعددة للاسترس <http://www.richrui.com>

احد طرق النقل الحراري هي طرق نقل تصميمات التطريز باستخدام الورق المرسوم بالحبر الخاص (صفية ساروخ، ٢٠١١م)

يوجد بالاسواق التجارية والمكتبات كتالوجات مخصصة لفن التطريز وبها صفحات مرسومة بحبر خاص ولكي تنقل هذه الرسوم علي القماش او الورق يتبع الاتي:

- ١- يوضع الرسم المراد تنفيذه فوق القماش المستخدم مع ملاحظة ان يكون الوجه البارز من الرسم ملاصقا لوجه القماش الذي سينفذ عليه الرسم
- ٢- يثبت الرسم في المكان المخصص له حتي لا تحرك الرسم وتكرر الخطوط
- ٣- تمرر مكواة متوسطة الحرارة فوق الرسم بعد التأكد من طبع الرسمة علي القماش او علي الورق ثم ترفع المكواة

٤- يرفع الرسم من فوق النسيج او الورق فتلاحظ ان الرسم قد طبع بوضوح



شكل (٤) يوضح احد طرق النقل الحراري (صفية ساروخ، ٢٠١١م)

التجارب التطبيقية

- اقتصر التجارب التطبيقية علي اختيار (٦) خامات نسجية شائعة الاستخدام وهي كالآتي:-
ليكرا بولي استر - ليكرا قطن - تل - جينز بولي استر - جينز قطن - حرير
- كما اقتصر التجارب التطبيقية علي استخدام (٤) انواع من زخارف التطريز المضافة بالنتيبت الحراري التي تنتقل حراريا محلية الصنع وهي كالآتي:-
(قروش البيك) وهي قروش معدنية صغيرة - (استرس) وهي حبيبات من الخرز البلاستيكي الملون - (الورق) نوع من انواع البلاستيك ذو اللمعة العالية الذي يشبه الورق - (الساتان) هو قماش من الستان الملون



شكل (٥) يوضح (قروش البيك)



شكل (٦) يوضح (الاسترس) شكل (٧) يوضح (الورق) شكل (٨) يوضح (الساتان)



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6

شكل (٩) يوضح طريقة لصق الزخارف بالنتيبت الحراري <http://www.richrui.com>

تم اعداد (١٢٠) عينة من الخامات المذكورة لعمل بعض الاختبارات التي تم اختبارها بالمركز القومي للبحوث وتضم العينات الاساسية والعيينات المختبرة وكانت الاختبارات كالآتي:-

الأختبار الأول:

هو (أختبار التغير اللوني أو الثبات للغسيل) حيث قاما الباحثان بأجراء عمليات الغسيل المنزلى على عدد (٣) عينات من كل خامة زخارف التطريز المضافة بالثبیت الحراري لكل خامة نسجية مستخدمة بواقع عدد غسلات (٥-١٠-١٥ غسلة) اي ما يعادل (٧٢) عينة على غسالة أتوماتيكي زانوسى مع ثبات البرنامج وهو برنامج ال(c) بواقع ساعة واحدة لكل عينة عند ٤٠ درجة حرارة مئوية وبمسحوق غسيل الأريال ٢٢٠ ممل مع ثبات أيضا ميعاد الغسيل الخامسة صباحا وزمن التعرض لأشعة الشمس حوالى (١٠) ساعات لكل غسلة، ويتم الاختبار بوضع العينة المراد اختبارها بين قطعتي قماش أبيض غير مصبوغ وتخاط القطع مع بعضها، وعادة ما تكون قطعة القماش البيضاء الأولى من نفس نوع الخامة المصبوغة. ويتم تقييم معدلات التغيير فى اللون وثبات اللون للغسيل بالنسبة للعينات المختبرة وفقا للمواصفة القياسية للغسل، حيث تقارن العينات المغسولة مع الأصلية غير المغسولة ويتم تحديد درجة التبقيع أو النضوح على عينات القماش المخيطة مع العينة المختبرة بما يسمى بالمقياس الرمادي (grayscale).



شكل (١٠) يوضح المقياس الرمادي (grayscale)

جدول (١) يوضح درجات التقييم للمقياس الرمادي (grayscale)

درجات التقييم طبقا للمقياس الرمادي والدال على درجات الثبات للغسيل					نوع التقييم
١	٢	٣	٤	٥	
حدوث تغير كبير جدا (ضعيف جدا وغير مقبول)	حدوث تغير واضح (ضعيف وغير مقبول)	حدوث تغير متوسط (مقبول)	حدوث تغير طفيف جدا (جيد)	لا يوجد تغير فى اللون (ممتاز)	التغير فى اللون
نضوح أو تبقيع كبير جدا (ضعيف جدا وغير مقبول)	نضوح أو تبقيع واضح (ضعيف وغير مقبول)	نضوح أو تبقيع متوسط (مقبول)	يوجد بشكل طفيف (جيد)	لا يوجد (ممتاز)	معدل النضوح أو التبقيع على الأقمشة البيضاء

الأختبار الثاني:

أختبار (الثبات للضوء الصناعي) يتم أختبار العينات على ضوء مصباح الزينون باستخدام جهاز Suntest XLS+, Atlas, USA إذ يؤدي التعرض للأشعة الضوئية الى تأثر في لون العينة المختبرة، ويقارن عند ذلك هذا التغيير بالاختلاف الناتج في النماذج القياسية المعرضة معه للضوء، فإذا حدث التغيير في النماذج الثلاثة الأولى وبدأ التغيير في النموذج رقم ٤ دل ذلك على أن درجة الثبات للضوء ٤ كما هو مبين في جدول المقياس الأزرق والذي يتألف من ثماني عينات قياسية من الصوف مصبوغة بنسب ثابتة وبأصباغ مختلفة لها معدلات ثبات قياسية.



شكل (١١) جهاز Suntest XLS+

جدول (٢) المقياس الأزرق

التقييم	معدل الثبات للضوء
١	ضعيفة جداً
٢	ضعيفة
٣	متوسطة
٤	مقبولة
٥	جيدة
٦	جيدة جداً
٧	ممتازة
٨	ممتازة جداً

العينة المختبرة
نموذج قياسي 1
نموذج قياسي 2
نموذج قياسي 3
نموذج قياسي 4
نموذج قياسي 5
نموذج قياسي 6
نموذج قياسي 7
نموذج قياسي 8

نتائج الدراسة ومناقشتها

الفرض الأول :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" للأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الغسيل

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" للأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الغسيل والجدول التالي توضح ذلك :

جدول (٣) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا بولي استر / قروش بيك في اختبار الغسيل

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ليكرا بولي استر / قروش بيك
٠.٤٥١	٠.٩١٣	٢	٣٣.٥١٤	٦٧.٠٢٩	بين المجموعات
غير دال		٦	٣٦.٧٢٠	٢٢٠.٣٢٠	داخل المجموعات
		٨		٢٨٧.٣٤٩	المجموع

يتضح من جدول (٣) إن قيمة (ف) كانت (٠,٩١٣) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا بولي استر / قروش بيك في اختبار الغسيل .

جدول (٤) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / قروش بيك في اختبار الغسيل

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ليكرا قطن / قروش بيك
٠.٦٣٨	٠.٤٨٥	٢	١٠٠.٥٨	٢٠.١١٦	بين المجموعات
غير دال		٦	٢٠.٧٥٩	١٢٤.٥٥٣	داخل المجموعات
		٨		١٤٤.٦٦٩	المجموع

يتضح من جدول (٤) إن قيمة (ف) كانت (٠,٤٨٥) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / قروش بيك في اختبار الغسيل .

جدول (٥) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لتل / قروش بيك في اختبار الغسيل

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	تل / قروش بيك
٠.٤١٦	١.٠١٩	٢	٣١.٤٠٣	٦٢.٨٠٧	بين المجموعات
غير دال		٦	٣٠.٨٠٩	١٨٤.٨٥٣	داخل المجموعات
		٨		٢٤٧.٦٦٠	المجموع

يتضح من جدول (٥) إن قيمة (ف) كانت (١,٠١٩) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لتل / قروش بيك في اختبار الغسيل

جدول (٦) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز بولي استر / قروش بيك في اختبار الغسيل

جيز بولي استر / قروش بيك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٣٢.٠٥٦	١٦.٠٢٨	٢	٠.٦٩٢	٠.٥٣٧ غير دال
داخل المجموعات	١٣٩.٠٤٧	٢٣.١٧٤	٦		
المجموع	١٧١.١٠٣		٨		

يتضح من جدول (٦) إن قيمة (ف) كانت (٠,٦٩٢) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز بولي استر / قروش بيك في اختبار الغسيل .

جدول (٧) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / قروش بيك في اختبار الغسيل

جيز قطن / قروش بيك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٥١.١٦٧	٢٥.٥٨٣	٢	١.١٢٨	٠.٣٨٤ غير دال
داخل المجموعات	١٣٦.١١٣	٢٢.٦٨٦	٦		
المجموع	١٨٧.٢٨٠		٨		

يتضح من جدول (٧) إن قيمة (ف) كانت (١,١٢٨) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / قروش بيك في اختبار الغسيل .

جدول (٨) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لحرير / قروش بيك في اختبار الغسيل

حرير / قروش بيك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٢٦.٦٨٢	١٣.٣٤١	٢	٠.٤٩٤	٠.٦٣٣ غير دال
داخل المجموعات	١٦٢.٠٢٧	٢٧.٠٠٤	٦		
المجموع	١٨٨.٧٠٩		٨		

يتضح من جدول (٨) إن قيمة (ف) كانت (٠,٤٩٤) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لحرير / قروش بيك في اختبار الغسيل .

جدول (٩) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / استرس في اختبار الغسيل

ليكرا بولي استر / استرس	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٨٥٢.٠٩٦	٤٢٦.٠٤٨	٢	١٠.٦٧٣	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٢٣٩.٥٢٠	٣٩.٩٢٠	٦		
المجموع	١٠٩١.٦١٦		٨		

يتضح من جدول (٩) إن قيمة (ف) كانت (١٠,٦٧٣) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر/ استرس في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


ليكرا بولي استر / استرس	٥ غسلات م = ٤,٥١	١٠ غسلات م = ٤,٥٠	١٥ غسلة م = ٤
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	٠,٠١	-	
١٥ غسلة	* ٠,٥١	* ٠,٥	-

من جدول (١٠) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- ٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات .
- ٣- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ليكرا بولي استر / استرس كانت أفضل بعد كلا من ٥ غسلات و ١٠ غسلات ، ثم ١٥ غسلة.



شكل (١٢) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / استرس في اختبار الغسيل

جدول (١١) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا قطن / استرس في اختبار الغسيل

ليكرا قطن / استرس	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٥٤.٩٤٩	٢٧.٤٧٤	٢	٠.٩٠٥	٠.٤٥٣
داخل المجموعات	١٨٢.١٦٧	٣٠.٣٦١	٦		غير دل
المجموع	٢٣٧.١١٦		٨		

يتضح من جدول (١١) إن قيمة (ف) كانت (٠.٩٠٥) وهي قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا قطن / استرس في اختبار الغسيل .

جدول (١٢) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لتل / استرس في اختبار الغسيل

تل / استرس	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٠٧٩.٦٩٦	٥٣٩.٨٤٨	٢	١٢.٢٨٨	٠.٠١
داخل المجموعات	٢٦٣.٦٠٠	٤٣.٩٣٣	٦		
المجموع	١٣٤٣.٢٩٦		٨		

يتضح من جدول (١٢) إن قيمة (ف) كانت (١٢.٢٨٨) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لتل / استرس في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


تل / استرس	٥ غسلات م = ٤,٦	١٠ غسلات م = ٤,٥٢	١٥ غسلة م = ٤
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	٠.٠٨	-	
١٥ غسلة	* ٠.٦	* ٠.٥٢	-

من الجدول (١٣) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات.
- ٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات .
- ٣- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ١٠ غسلات

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

تل / استرس كان أفضل بعد كلا من ٥ غسلات و ١٠ غسلات، ثم ١٥ غسلة .



شكل (١٣) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لتل / استرس في اختبار الغسيل

جدول (١٤) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر / استرس في اختبار الغسيل

جيز بولي استر / استرس	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٠٥٩.٨٤٧	٥٢٩.٩٢٣	٢	١٤.٠٩٩	٠.٠١
داخل المجموعات	٢٢٥.٥١٣	٣٧.٥٨٦	٦		
المجموع	١٢٨٥.٣٦٠		٨		

يتضح من جدول (١٤) إن قيمة (ف) كانت (١٤,٠٩٩) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر / استرس في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


جيز بولي استر / استرس	٥ غسلات م = ٤,٦٢	١٠ غسلات م = ٤	١٥ غسلة م = ٣,٩
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	* ٠.٦٢	-	
١٥ غسلة	** ٠.٧٢	٠.١	-

من الجدول (١٥) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

جيز بولي استر / استرس كان أفضل بعد ٥ غسلات، ثم كلا من ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .



شكل (١٤) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر / استرس في اختبار الغسيل

جدول (١٦) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / استرس في اختبار الغسيل

جينز قطن / استرس	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٧٦٩.٦٢٧	٣٨٤.٨١٣	٢	١٢.٥٥١	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	١٨٣.٩٥٣	٣٠.٦٥٩	٦		
المجموع	٩٥٣.٥٨٠		٨		

يتضح من جدول (١٦) إن قيمة (ف) كانت (١٢,٥٥١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / استرس في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

جينز قطن / استرس	٥ غسلات م = ٤	١٠ غسلات م = ٣,٥	١٥ غسلة م = ٣,٤٨
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	* ٠,٥	-	
١٥ غسلة	* ٠,٥٢	٠,٠٢	-


من الجدول (١٧) يتضح :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة" عند مستوى دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .

٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

جينز قطن / استرس كان أفضل بعد ٥ غسلات ، ثم كلا من ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .



شكل (١٥) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / استرس في اختبار الغسيل

جدول (١٨) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لحريير / استرس في اختبار الغسيل

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	حريير / استرس
٠.٦٠٤	٠.٥٤٨	٢	١١.٣٦٣	٢٢.٧٢٧	بين المجموعات
غير دل		٦	٢٠.٧٢٩	١٢٤.٣٧٣	داخل المجموعات
		٨		١٤٧.١٠٠	المجموع

يتضح من جدول (١٨) إن قيمة (ف) كانت (٠,٥٤٨) وهي قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لحريير/استرس في اختبار الغسيل .
جدول (١٩) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / ورق في اختبار الغسيل

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ليكرا بولي استر / ورق
٠,٠١	١٩.٩٥١	٢	٣٠١.٩٦٨	٦٠٣.٩٣٦	بين المجموعات
دل		٦	١٥.١٣٦	٩٠.٨١٣	داخل المجموعات
		٨		٦٩٤.٧٤٩	المجموع

يتضح من جدول (١٩) إن قيمة (ف) كانت (١٩,٩٥١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر/ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


١٥ غسلة م = ٢,٥	١٠ غسلات م = ٣	٥ غسلات م = ٤	ليكرا بولي استر / ورق
		-	٥ غسلات
	-	**١	١٠ غسلات
-	*٠,٥	**١,٥	١٥ غسلة

من الجدول (٢٠) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة" عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ليكرا بولي استر / ورق كانت أفضل بعد ٥ غسلات، ثم ١٠ غسلات، وأخيراً ١٥ غسلة .



شكل (١٦) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٢١) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / ورق في اختبار الغسيل

ليكرا قطن / ورق	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٧٩٥.٠٤٧	٣٩٧.٥٢٣	٢	٢٠.٢٢٤	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	١١٧.٩٣٣	١٩.٦٥٦	٦		
المجموع	٩١٢.٩٨٠		٨		

يتضح من جدول (٢١) إن قيمة (ف) كانت (٢٠,٢٢٤) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن/ ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


ليكرا قطن / ورق	٥ غسلات م = ٤	١٠ غسلات م = ٣	١٥ غسلة م = ٢,٥١
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	**١	-	
١٥ غسلة	**١,٤٩	*٠,٤٩	-

من الجدول (٢٢) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة" عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ليكرا قطن / ورق كانت أفضل بعد ٥ غسلات، ثم ١٠ غسلات، وأخيراً ١٥ غسلة .



شكل (١٧) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٢٣) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لثقل / ورق في اختبار الغسيل

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ثقل / ورق
بين المجموعات	١٦.٩٩١	٢	٣٠١.٠٠٨	٦٠٢.٠١٦	١٥ ، ١٠ ، ٥
داخل المجموعات		٦	١٧.٧١٦	١٠٦.٢٩٣	١٥ ، ١٠ ، ٥
المجموع		٨		٧٠٨.٣٠٩	١٥ ، ١٠ ، ٥

يتضح من جدول (٢٣) إن قيمة (ف) كانت (١٦,٩٩١) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لثقل / ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


١٥ غسلة	١٠ غسلات	٥ غسلات	ثقل / ورق
٣,٥ = م	٤ = م	٤,٥ = م	٥ غسلات
		-	١٠ غسلات
	-	*٠,٥	١٥ غسلة
-	*٠,٥	**١	

من الجدول (٢٤) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائيا بين ٥ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- ٢- وجود فروق دالة إحصائيا بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- ٣- وجود فروق دالة إحصائيا بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ثقل / ورق كان أفضل بعد ٥ غسلات، ثم ١٠ غسلات، وأخيرا ١٥ غسلة .



شكل (١٨) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لثقل / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٢٥) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر / ورق في اختبار

الغسيل

الدرجة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	جينز بولي استر / ورق
١٥	٢٥.٣٧٨	٢	٥٥٥.٠٧١	١١١٠.١٤٢	بين المجموعات
١٠		٦	٢١.٨٧٢	١٣١.٢٣٣	داخل المجموعات
٥		٨		١٢٤١.٣٧٥	المجموع

يتضح من جدول (٢٥) إن قيمة (ف) كانت (٢٥,٣٧٨) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر/ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


١٥ غسلة ١,٥ = م	١٠ غسلات ٢,٥ = م	٥ غسلات ٣,٥ = م	جينز بولي استر / ورق
		-	٥ غسلات
	-	**١	١٠ غسلات
-	**١	**٢	١٥ غسلة

من الجدول (٢٦) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائية بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة عند مستوى دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائية بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوى دلالة ٠,٠١ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

جينز بولي استر / ورق كان أفضل بعد ٥ غسلات، ثم ١٠ غسلات، وأخيرا ١٥ غسلة .



شكل (١٩) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لجينز بولي استر / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٢٧) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / ورق في اختبار الغسيل

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	جينز قطن / ورق
٠,٠١ دال	٣٤.٠١٦	٢	٤٩٦.٢١٤	٩٩٢.٤٢٩	بين المجموعات
		٦	١٤.٥٨٨	٨٧.٥٢٧	داخل المجموعات
		٨		١٠٧٩.٩٥٦	المجموع

يتضح من جدول (٢٧) إن قيمة (ف) كانت (٣٤,٠١٦) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


١٥ غسلة ٢ = م	١٠ غسلات ٣ = م	٥ غسلات ٤ = م	جينز قطن / ورق
		-	٥ غسلات
	-	**١	١٠ غسلات
-	**١	**٢	١٥ غسلة

من الجدول (٢٨) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

جينز قطن / ورق كان أفضل بعد ٥ غسلات ، ثم ١٠ غسلات ، وأخيراً ١٥ غسلة .



شكل (٢٠) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٢٩) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لحرير / ورق في اختبار الغسيل

حرير / ورق	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٨٧٧.٢٠٧	٤٣٨.٦٠٣	٢	١٨.٢٥١	٠,٠١
داخل المجموعات	١٤٤.١٩٣	٢٤.٠٣٢	٦		
المجموع	١٠٢١.٤٠٠		٨		

يتضح من جدول (٢٩) إن قيمة (ف) كانت (١٨,٢٥١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لحرير/ ورق في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


غسلات ١٥ م = ٢	غسلات ١٠ م = ٣	غسلات ٥ م = ٣,٥	حرير / ورق
		-	غسلات ٥
	-	*٠,٥	غسلات ١٠
-	**١	**١,٥	غسلات ١٥

من الجدول (٣٠) يتضح :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٥ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ١٠ غسلات .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

حرير / ورق كان أفضل بعد ٥ غسلات، ثم ١٠ غسلات، وأخيراً ١٥ غسلات .



شكل (٢١) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لحرير / ورق في اختبار الغسيل

جدول (٣١) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / ستان في اختبار الغسيل

ليكرا بولي استر / ستان	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	٩٨٧.٩٤٩	٤٩٣.٩٧٤	٢	٩.٠٨١	٠.٠١
داخل المجموعات	٣٢٦.٣٩٣	٥٤.٣٩٩	٦		
المجموع	١٣١٤.٣٤٢		٨		

يتضح من جدول (٣١) إن قيمة (ف) كانت (٩,٠٨١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر/ ستان في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


ليكرا بولي استر / ستان	٥ غسلات م = ٤,٥	١٠ غسلات م = ٤	١٥ غسلة م = ٣,٩
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	*٠,٥	-	
١٥ غسلة	*٠,٦	٠,١	-

من الجدول (٣٢) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات ، ١٥ غسلة" عند مستوى دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- ٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ليكرا بولي استر/ ستان كانت أفضل بعد ٥ غسلات، يليها كلا من ١٠ غسلات و ١٥ غسلة



شكل (٢٢) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥، ١٠، ١٥" لليكرا بولي استر / ستان في اختبار الغسيل

جدول (٣٣) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / ستان في اختبار الغسيل

ليكرا قطن / ستان	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٣٤٧.٥٣٦	١٧٣.٧٦٨	٢	٦.٢٠٠	٠.٠١ دال
داخل المجموعات	١٦٨.١٦٠	٢٨.٠٢٧	٦		
المجموع	٥١٥.٦٩٦		٨		

يتضح من جدول (٣٣) إن قيمة (ف) كانت (٦,٢٠٠) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن/ستان في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


ليكرا قطن / ستان	٥ غسلات م = ٤,٥٥	١٠ غسلات م = ٤	١٥ غسلة م = ٣,٩٢
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	* ٠.٥٥	-	
١٥ غسلة	* ٠.٦٣	٠.٠٨	-

من الجدول (٣٤) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات وكلا من "١٠ غسلات، ١٥ غسلة" عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- ٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

ليكرا قطن / ستان كانت أفضل بعد ٥ غسلات، يليها كلا من ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .



شكل (٢٣) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لليكرا قطن / ستان في اختبار الغسيل

جدول (٣٥) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لتل / ستان في اختبار الغسيل

تل / ستان	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	٦٠٩.٠٦٣	٣٠٤.٥٣١	٢	١٣.٧٩٨	٠.٠١ دال
داخل المجموعات	١٣٢.٤٢٢	٢٢.٠٧٠	٦		
المجموع	٧٤١.٤٨٥		٨		

يتضح من جدول (٣٥) إن قيمة (ف) كانت (١٣,٧٩٨) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لتل / ستان في اختبار الغسيل، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة


تل / ستان	٥ غسلات م = ٤,٦٥	١٠ غسلات م = ٤	١٥ غسلة م = ٣,٨
٥ غسلات	-		
١٠ غسلات	* ٠.٦٥	-	
١٥ غسلة	** ٠.٨٥	٠.٢	-

من الجدول (٣٦) يتضح :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٥ غسلة عند مستوي دلالة ٠,٠١ لصالح ٥ غسلات .
- ٢- وجود فروق دالة إحصائياً بين ٥ غسلات و ١٠ غسلات عند مستوي دلالة ٠,٠٥ لصالح ٥ غسلات .
- ٣- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

تل / ستان كان أفضل بعد ٥ غسلات، يليه كلا من ١٠ غسلات و ١٥ غسلة .



شكل (٢٤) يوضح الفروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لتل / ستان في اختبار الغسيل

جدول (٣٧) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز بولي استر / ستان في اختبار

الغسيل

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان

يتضح من جدول (٣٧) إن قيمة (ف) كانت (٠,٩٧٩) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز بولي استر / ستان في اختبار الغسيل .

جدول (٣٨) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / ستان في اختبار الغسيل

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان

يتضح من جدول (٣٨) إن قيمة (ف) كانت (٠,٣١٠) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لجينز قطن / ستان في اختبار الغسيل .

جدول (٣٩) تحليل التباين لمتوسط عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لحرير / ستان في اختبار الغسيل

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان

يتضح من جدول (٣٩) إن قيمة (ف) كانت (١,٣٩٣) وهى قيمة غير دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجود فروق بين عدد الغسلات "٥ ، ١٠ ، ١٥" لحرير / ستان في اختبار الغسيل .

الفرض الثاني :


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٤٠) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء

اختبار الضوء	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٦٥.٩٦١	٧.٢١٦	٢٣	٢٠.١٧٦	٠.٠١ دال
داخل المجموعات	١٧.١٦٧	٠.٣٥٨	٤٨		
المجموع	١٨٣.١٢٨		٧١		

يتضح من جدول (٤٠) إن قيمة (ف) كانت (٢٠,١٧٦) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:



شكل (٢٥) يوضح متوسط درجات الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء

من الجدول (٤١) والشكل (٢٥) يتضح أن :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة عند مستوي دلالة ٠,٠١، فنجد أن ليكرا بولي استر/ قروش بيلك كان أفضل الأقمشة الملصق بها أشكال مختلفة في اختبار الضوء، يليه تل/ ورق، ثم جينز بولي استر/ قروش بيلك، ثم جينز قطن/ ورق، ثم تل/ قروش بيلك، ثم جينز قطن/ قروش بيلك، ثم ليكرا قطن/ قروش بيلك، ثم ليكرا بولي استر/ ورق، ثم قروش بيلك، ثم حريز/ ورق، ثم ليكرا بولي استر/ ورق، ثم جينز بولي استر/ ستان، ثم تل/ ستان، ثم ليكرا بولي استر/ ستان، ثم جينز قطن/ ستان، ثم ليكرا بولي استر/ ستان، ثم حريز/ ستان، ثم ليكرا بولي استر/ ستان، ثم جينز بولي استر/ ستان، ثم ليكرا بولي استر/ ستان، وأخيرا ليكرا قطن/ استرس .
- ٢- كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين ليكرا بولي استر/ استرس وحريز/ ستان لصالح حريز/ ستان، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين تل/ استرس وجينز بولي استر/ استرس لصالح جينز بولي استر/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين تل/ استرس وجينز بولي استر/ ستان لصالح تل/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين جينز بولي استر/ استرس وحريز/ ستان لصالح جينز بولي استر/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين جينز بولي استر/ استرس لصالح جينز بولي استر/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين جينز قطن/ استرس لصالح جينز قطن/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين جينز قطن/ استرس وتل/ ستان لصالح جينز قطن/ استرس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠,٠٥ بين جينز بولي استر/ ستان وحريز/ ستان لصالح حريز/ ستان .

ومن خلال النتائج يتضح الاتي :

ان تحقيق الفرض الاول اتفق مع كلا من دراسة (دعاء محمد ٢٠١٣م) ودراسة (لمياء ابراهيم ٢٠١٠م) ودراسة (محمد الجمل ٢٠٠٨م) ودراسة (وسام اسامة ٢٠٠٨م) ودراسة (صفاء محمد ٢٠٠٥م) ودراسة (لمياء ابراهيم ٢٠٠٤م) ودراسة (نجدة ابراهيم ٢٠٠٤م) ودراسة (ولاء دياب ٢٠٠٣م) في ان تكرار الغسيل يؤثر علي الخامات النسجية اما الدراسة الحالية فقد اثبت ان تكرار عمليات الغسيل تؤثر علي بعض زخارف التطريز المضافة بالتثبيت الحراري بمختلف الخامات النسجية المثبتة عليها اما بخصوص تحقيق الفرض الثاني فقد اتفق مع دراسة (دعاء محمد ٢٠١٣م) ودراسة (سمية مصطفى ٢٠٠٣م) في ان التعرض للضوء الصناعي يؤثر علي الخامات النسجية اما بخصوص الدراسة الحالية فقط اثبت ان الضوء الصناعي يؤثر علي بعض انواع زخارف التطريز المضافة بالتثبيت الحراري بمختلف الخامات النسجية المثبتة عليها

ومما سبق يتضح ان البحث توصل الي ان اكثر خامات الاسترس تحملات لتكرار مرات الغسيل هي "قروش البيلك" و "الورق" بحدوث تغيير طفيف في المقياس الرمادي ثم ياتي "الساتان" بحدوث تغيير طفيف في اللون ثم ياتي "الاسترس" بحدوث تغيير واضح وغير مقبول في اللون كما توصل الي ان خامتي "قروش البيلك" و "الورق" عند تعرضهم للضوء الصناعي فقد حدث تغيير بمعدل جيد جدا ثم ياتي "الساتان" بمعدل مقبول ثم ياتي "الاسترس" بمعدل متوسط وضعيف

التوصيات

١. محاولة النهوض بالصناعة المحلية في زخارف التطريز المضافة بالتثبيت الحراري "الاسترس"
٢. مقارنة الاسترس المنتج محليا بالاسترس المستورد
٣. العمل علي نقاط الضعف الموجودة في المنتج المحلي وزيادة نقاط القوة به
٤. دراسة اثر تثبيت الاسترس علي خامات نسجية مختلفة
٥. دراسة صبغات الاسترس ومدى تأثيرها علي الانسان

المراجع

١. اسماء محمود احمد محمد زين الدين (٢٠٠٨م) : اسس وتقنيات زخرفة الملابس الجلدية بالتطريز الالي ، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان
٢. جمالات بدر محمد الفقي (٢٠١٤م) : دراسة تاثير تقنيات التطريز الآلي الحديثة علي خصائص بعض الاقمشة ومكملات الزي للاستفادة منها في اثناء تصميم الازياء وخدمة المجال الصناعي، دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية
٣. دعاء محمد عبد الحميد الدالي (٢٠١٣م) : الاستفادة من التطريز اليدوي في دعم واثراء ملابس التريكو الالي وقياس الاداء الجمالي والوظيفي للمنتجات المنفذة ، دكتوراه ، كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية.
٤. سمية مصطفى محمد السيد - فريال محمود طيرة (٢٠٠٣م) : تاثير ضوء النهار الصناعي علي الخصائص اللونية لبعض اقمشة الساتان ، مجلد (١٣) - العدد (٢) ، مجلة الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.
٥. سهام زكي عبد الله موسي ، احكام احمد محمود سليمان ، ثريا سيد احمد نصر (٢٠٠٨م) : موسوعة التطريز "تاريخه وفنونه وجودته" ، القاهرة - مصر . عالم الكتب.
٦. سوزان علي عبد الحميد مبروك (٢٠١١م) : القيم الجمالية للتطريز وكيفية تحقيقها ، الرياض - السعودية . النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود.
٧. صفاء محمد جمال ابراهيم (٢٠٠٥م) : دراسات علي تاثير بعض المنظفات والمطهرات المستخدمة في غسيل الملابس علي الجلد ، كلية الزراعة - جامعة الزقازيق
٨. صفية عبد العزيز ساروخ ، انعام محمد السيد ابو زيد (٢٠١١م) : موسوعة التطريز اليدوي ، الاسكندرية - مصر . دار السماح للطباعة.
٩. عبد العزيز جودة ، محمد الخولي ، ضحي الدمرداش (٢٠٠٤م) : اساسيات تصميم الملابس ، القاهرة - مصر . دار التوفيق النموذجية للطباعة.
١٠. لمياء ابراهيم احمد عبد الفتاح (٢٠٠٤م) : تاثير عمليات العناية علي خواص الاقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وامكانية استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة ، دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية
١١. لمياء ابراهيم احمد عبد الفتاح (٢٠١٠م) : تاثير تكرار الغسيل علي التطريز المستخدم لملايس الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ، مجلد (٢٠) - العدد (١) ، مجلة الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.

١٢. لمياء حسن علي حسن (٢٠٠٩) : تأثير تقنيات التطريز الالي علي مظهرية اقمشة الساتان ، مجلد (١٤) ، مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
١٣. محمد عبد الله الجمل ، طارق مصطفى الشافعي ، عبد الرحيم رمضان ، غادة محمد الصياد (٢٠٠٨م) : تأثير الغسيل المتكرر علي كفاءة الاداء لملابس السيدات القطنية والبولي استر المخلوطة ، مؤتمر الفنون التطبيقية الدولي الاول ، كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط
١٤. نادية محمود خليل (١٩٩٩م) : مكملات الملابس : الاكسسوار فن الاناقة والجمال ، القاهرة. دار الفكر العربي
١٥. نجدة ابراهيم محمود ابراهيم (٢٠٠٤م) : تأثير عوامل التطرية والانزيمات والعناية علي الاداء الوظيفي لاقمشة تريكو للحمة القطنية وامكانية استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة ، دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية
١٦. نسرين نصر الدين حسن ، احمد محمود الشيخ (٢٠١٢م) : تأثير طرق الغسيل علي الخواص التكنولوجية لمستلزمات تشغيل الملابس التريكو ، مؤتمر الفنون لتطبيقية الدولي الثالث ، كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط
١٧. هبه عبد الله ابو المعاطي احمد (٢٠١١م) : التطريز المجسم كمدخل لاثراء المعالجات التشكيلية للمشغولات الفنية ، ماجستير ، كلية التربية الفنية - جامعة حلوان
١٨. وسام اسامة عبد الرؤف السيد (٢٠٠٨م) :تأثير تكرار عملية الغسيل والمنظفات علي الخواص الطبيعية والميكانيكية علي اقمشة الملابس الصوفية ، ماجستير ، كلية الزراعة - جامعة الزقازيق
١٩. ولاء علي دياب (٢٠٠٣م) : دراسة تأثير عمليات العناية والتخزين علي جودة بعض الاقمشة القطنية ذات الاوزان المختلفة ، مجلد (١٣) - العدد (٢) ، مجلة الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.

20. Baugh, Gail (2011) : The Fashion Designer's – Textile Directory – the creative use of fabrics in design – Thames & Hudson Ltd – London
21. Lawther , Gail (1993) : Inspirational Ideas for Embroidery on clothes & accessories – SEARCH PRESS – Great Britain
22. Paine , Sheila (1995) : Embroidered Textiles traditional patterns from five continents with a worldwide guide to identification – Thames and Hudson – London
23. Paine , Sheila (2008) : Embroidered Textiles traditional patterns from five continents with a worldwide guide to identification – Thames and Hudson – London
24. <http://www.richrui.com/> 2014